



ALVONIL INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA

Av. Líder, 125/145 – Cidade Líder – São Paulo – SP – CEP: 03586-000

Produto: Tinta Coloril

Classificação: Norma – ABNT NBR 11702:2021 – item 4.5.2

Descrição

Tinta Coloril: é uma tinta à base de resina acrílica estirenada, diluível em água potável, indicada para ambiente interno/externo, para pintura de superfícies de alvenaria, concreto ou blocos de cimento, reboco, massa acrílica, texturas, fibrocimento, ambientes internos de massa corrida e gesso com devido preparo.

Tinta com acabamento fosco, bom desempenho, com propriedade anti-mofo, indicada para quem deseja qualidade com economia.

Principais Indicações: Indicado para pintura de paredes e fachada, internas e externas.

Não indicado: Não indicado para pintura de superfícies metálicas e madeira.

Diferenciais: Fácil aplicação, secagem rápida, ótima aderência e homogeneidade.

Propriedades Físico – Químicas

Intempéries (Sol, Chuva, etc): Boa resistência as intempéries.

Temperatura e umidade: Resistência à variação de temperatura e condições meteorológicas.

Abrasão: Resistência média a lavabilidade.

Sais: Não aplicar sobre reboco com menos de 28 dias de cura.

Condições/seguridade

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura (seladora, fundo, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas nas embalagens.

É indicado colocar pelo menos 10% a mais ou outra embalagem na previsão de consumo de material, para se evitar emendas e pequenas diferenças de tonalidades na aplicação.

Dados de Aplicação

Preparação da superfície: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação da **Tinta Emborrachada** com diluição de 30% ou **Seladora Acrílica**, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies frágeis ou de baixa adesão, aplicar **Fundo Preparador de Parede**. Sempre que desejado ou necessário nivelar a superfície, utilizar **Massa Niveladora**, **Massa Corrida PVA (interior)** ou **Massa Acrílica (Exterior/Interior)**. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Recomenda-se a aplicação de no mínimo 3 demãos, respeitando o intervalo mínimo de 6 horas entre demãos.

Limites de aplicação: Não aplique o material em temperaturas abaixo de 15°C ou acima de 30°C, nem com umidade superior a 80%. O produto deve ser aplicado apenas em condições climáticas adequadas, sem risco de ventos fortes ou chuva, e evite superfícies muito quentes (expostas ao sol) ou encharcadas devido a longos períodos de chuva.

Informações Gerais

Diluyente: Água Potável.

Utilização: Indicado para superfícies internas/externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, fachadas, muros, edículas, gesso e superfícies já pintadas.

Rendimento: De 100m² a 130m² para balde de 18Litros e 20m² a 26m² para galão de 3,6Litros por demão, respeitando o intervalo de 6 horas entre as demãos.

Obs: Aplicação de 3 até 5 demãos.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, espessura da camada de tinta utilizada, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície, condições de preparo da superfície/substrato, umidade relativa do ar e ou/de superfície, temperatura e condições climáticas locais.

Acabamento: Fosco.

Instrumento de aplicação: Rolo de lã, pincel, trincha ou airless.

Secagem: Ao toque 1 hora, entre demãos intervalo mínimo de 6 horas e final 24 horas.

Limpeza / Manutenção: Lavar com água e detergente neutro esfregando suavemente com pano ou esponja macia.

Armazenamento: Armazenar em local arejado e evitar exposição ao sol. Não empilhar mais de 3 embalagens.

Prazo de validade: 24 meses na embalagem fechada.

Informações Técnicas

Composição: Tinta base d'água, resina acrílica estirenada, cargas minerais e pigmentos isentos de metais pesados.

Embalagens: Balde 18 Litros / Galão 3,6 Litros

Densidade	1,20 – 1,40 g/cm ³
pH	8,00 – 9,00
Acabamento	Fosco

Fatores que podem afetar a qualidade na pintura

- Escolha correta dos produtos e uso completo de sistema de pintura.
- Preparação e tratamento da superfície.
- Preparação e aplicação dos produtos conforme indicação da embalagem.
- Condições climáticas adequadas.
- Escolha correta dos instrumentos de pintura.

Observações

- Na preparação das superfícies, partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovando a superfície.
- Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.
- Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com água sanitária. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.
- Imperfeições profundas do reboco/cimento devem ser corrigidas com argamassa de cimento: areia média, traço 1:3 (aguardar cura por 28 dias).
- Para reboco novo, aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo).
- Concreto novo, reboco fraco (baixa coesão) - após aguardar secagem e cura-, superfícies altamente absorventes (gesso, fibrocimento e tijolo), superfícies caiadas e superfícies com partículas soltas ou mal aderidas, deve raspar ou escovar, eliminando as partes soltas, e aplicar uma demão do **Fundo preparador de Paredes**.
- Superfícies não molháveis de baixa aderência (azulejos, cerâmicas vitrificadas, cimento queimado, pastilhas etc.): aplicar adesivo para argamassa tipo Bianco com areia e cimento, sendo trinchado com brocha. Aguardar a

secagem (mínimo de 24 horas), aplicar **Massa Niveladora, Massa corrida PVA ou Massa Acrílica** e, em sequência, utilizar a **Tinta Coloril** na superfície.

- As imperfeições rasas devem ser corrigidas com **Massa Acrílica (Externo e Interno) ou Massa Corrida PVA (Interno)**.

* É característica de alguns produtos apresentarem ligeiro manchamento (cores escuras) quanto exposto ao contato com a água, sereno ou chuvas leves, essas ocorrências geralmente aparecem no período de **Cura Do Filme Da Tinta**.

Cores

Utilize a cartela de cores apenas como referência, pois as cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação a cor aplicada no substrato. As condições de iluminação e o brilho interferem na cor, por esta razão podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho/acabamento de cada produto. **Sempre observar a metragem a ser utilizada, pois as cores são fabricas em lotes limitados.**

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas existentes.

*Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, entrar em contato com a **ALVONIL INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA**, através do telefone: **2744-1117** – e-mail. alvonil@alvonil.com.br*